

WAKOL MS 425 Dekkende voegmassa, zwart

Technische Informatie

Toepassingsgebied

Eencomponent, zwart gekleurde, elastische kit voor het

- voegen van houten dekbekledingen zoals teak, pitch pine, eiken, sipo
- voegen van kunststof dekbekledingen

binnen- en buitenshuis.

Bijzondere Eigenschappen



1)



2)

- Voldoet aan de eisen van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO)
- Hoge elasticiteit
- vochthardend
- Zeer goede weers- en verouderingsbestendigheid

1) Lijmen, methoxysilaan houdend

2) Oplosmiddelvrij volgens de definitie van het "Industrieverbandes Klebstoffe e. V." en de TRGS 610

Technische gegevens

Grondstofbasis:	Silaangemodificeerd polymeer
Reinigingsmiddel:	WAKOL RT 5960 Reinigingsdoeken, voordat kit uithardt
Open tijd:	15 - 20 minuten
Opbrengen:	met geschikt buisfoliepistool
Uithardingstijd:	tot 2,5 mm dikte in 24 uur tot 3,5 mm dikte in 48 uur
Temperatuurbestendigheid na uitharding:	-40 °C tot +90°C
Bewaartemperatuur:	tussen +5°C en +25°C, beschermen tegen hitte
Houdbaarheid:	12 maanden bij kamertemperatuur

Ondervloeren

Vervang bij renovaties defecte houtdelen en schuur de voegranden. De voegen moeten vrij zijn van vuil, stof, vet en olie en van oude kit. Wij raden aan een voegband in te brengen om een driezijdige hechting te voorkomen.

Voor houtsoorten met een hoog olie- en harsgehalte raden wij aan de voegflanken voor te behandelen met WAKOL L 1806 Adhesion Promoter om een optimale hechting te verkrijgen, voor details zie technische informatie.

Gebruiksaanwijzing

De verwerking gebeurt met een gangbare kitspuit. Plaats de slangfolie en de spuitmond, snijd de spuitkop af volgens de voegbreedte en vul WAKOL MS 425 Dekkende voegmassa, zwart in de voegen met een lichte overmaat. Strijk vervolgens glad met een spatel. Het schuren gebeurt na 2 dagen in de looprichting van de voegen (korrel 80 - 120).

Onderhouds- en reinigingsmiddelen moeten vooraf op compatibiliteit worden getest. Wij raden aan het dek te reinigen met zeewater en een borstel.

Belangrijke informatie

Onder +5 °C en boven +30 °C mag WAKOL MS 425 Dekkende voegmassa, zwart niet verwerkt worden.

Tijdens de werkzaamheden en totdat WAKOL MS 425 Dekkende voegmassa, zwart volledig is uitgehard, erop letten dat er geen direct zonlicht op het te leggen dek komt. De temperatuur moet tijdens het aanbrengen constant zijn. De compatibiliteit met aangrenzende materialen, bekledingsmaterialen, enz. moet vooraf worden gecontroleerd.

WAKOL MS 425 Dekkende voegmassa, zwart is niet geschikt voor het aanbrengen van kunststofbekledingen van polyethyleen of polypropyleen.

De opgegeven tijden zijn bepaald bij een temperatuur van 20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 50 %. Alle vloerbedekkingsproducten bij koude weersomstandigheden tijdig in een verwarmde ruimte op temperatuur laten komen.

Wij garanderen de gelijkblijvende hoge kwaliteit van onze producten. Alle informatie is gebaseerd op testen en op meerdere jaren praktische ervaring en hebben betrekking op genormaliseerde omstandigheden. De hoeveelheid aan ingezette materialen en variërende projectomstandigheden, die wij niet kunnen beïnvloeden, sluiten aanspraken op deze informatie uit. Daarom adviseren wij u voldoende eigen testen uit te voeren. Naast deze gegevens dienen de leginstructies van de fabrikant van de vloerbedekking en de thans geldende normen en de technische merkbladen in acht te worden genomen. Voor technische adviezen staan wij altijd ter beschikking.

De actuele technische merkbladen zijn te vinden op www.wakol.com.

Met het verschijnen van dit technisch merkblad verliest het technisch merkblad van 24.11.2023 en alle voorafgaande versies hun geldigheid.

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954
Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com



Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841
Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG
Schützengasse 28
CH-9410
Heiden
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
A Via Kennedy 75
I-20010
Marcallo con Casone
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 97 253 021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
PL-05-850
Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP
Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl