

WAKOL MS 425 Selante para deck, preto

Informação técnica

Área de aplicação

Selante elástico de 1 componente preto para

- Juntas de revestimentos de cobertura em madeira, como teca, Pitchpine, carvalho, Sipo
- Juntas de revestimentos de cobertura de plástico

áreas internas e externas.

Propriedades especiais



1)



2)

- Cumpre requisitos da Organização Marítima Internacional (OMI)
- maior elasticidade
- cura por umidade
- muito boa resistência a intempéries e envelhecimento

1) Materiais de instalação contendo metoxisilano

2) Livre de solventes de acordo com a definição da associação alemã de adesivos e TRGS 610

Dados técnicos

Matéria-prima base:	Polímero silano-modificado
Agente de limpeza:	WAKOL RT 5960 Panos de limpeza, antes que o vedante endureça
Tempo em aberto:	15 - 20 minutos
Modo de aplicação:	com pistola de saco tubular adequado
Tempo de endurecimento:	até 2,5 mm de espessura em 24 horas até 3,5 mm de espessura em 48 horas
Resistência a choques térmicos após a cura:	-40°C até +90 °C
Temperatura de estocagem:	entre +5 °C e +25 °C, proteger do calor
Tempo de estocagem:	12 meses a temperatura ambiente

Contra pisos

Em renovações, substitua as madeiras com defeito e lixe as bordas das juntas. As juntas devem estar livres de sujeira, poeira, graxa, óleo, bem como vedantes antigos. Recomendamos a inserção de uma fita para juntas para evitar uma aderência em três flancos.

No caso de madeiras oleosas e resinosas, recomendamos o pré-tratamento dos flancos da junta com WAKOL L 1806 Promotor de adesão de maneira a criar uma união perfeita, para mais detalhes, veja a informação técnica.

Uso

A aplicação é realizada com uma pistola de aplicação. Colocar o saco tubular e o bocal, recortar a ponta do bocal de acordo com a largura da junta e encher com WAKOL MS 425 Selante para deck, preto em leve excesso nas juntas. Em seguida, nivelar com uma espátula. A lixagem é realizada após 2 dias no sentido das juntas (grão 80 - 120).

Os produtos de conservação e limpeza têm de ser verificados previamente em relação a compatibilidade. Recomendamos que realize a limpeza do deck com água do mar e escova.

Importante

O WAKOL MS 425 Selante para deck, preto não pode ser processado a temperaturas abaixo dos +5 °C ou acima dos +30 °C.

Durante os trabalhos e até que o WAKOL MS 425 Selante para deck, preto esteja completamente curado, garanta que o deck a ser instalado não está exposto à luz direta do sol. A temperatura deve ser mantida constante durante a aplicação. A compatibilidade com materiais adjacentes, materiais de revestimento, etc., tem de ser verificada anteriormente.

O WAKOL MS 425 Selante para deck, preto não é adequado para uso em revestimentos sintéticos para decks feitos de polietileno ou polipropileno.

Toda a informação é baseada em aprox. 20 °C e 50 % de umidade relativa do ar. Aqueça todos os materiais de instalação em tempo hábil em uma sala aquecida.

Nós garantimos a alta qualidade uniforme de nossos produtos. Todos os dados são baseados em testes e muitos anos de experiência prática e se referem a condições padrão. A variedade dos materiais usados e as diferentes condições de cada obra, que estão além de nosso controle, impossibilita qualquer reclamação com base nesses dados. Portanto, nós recomendamos fazer testes suficientes. Devem ser observados as instruções de instalações dos fabricantes dos pisos e as regulamentações vigentes. Teremos prazer em fornecer apoio técnico.

Os dados técnicos do produto podem ser encontradas nas suas versões mais atuais em www.wakol.com.

Essa informação técnica de 04.12.2023 substitui todas versões anteriores.