

WAKOL Z 675 Composto Nivelante

Informação técnica

Área de aplicação

Massa corrida cimentícia autonivelante para nivelamento de irregularidades em camadas de espessuras de 1 - 10 mm

- Piso têxtil
 - Pisos elásticos
- áreas internas.

Propriedades especiais



- cromato reduzido de acordo com a REACH
- adequado para rodízios de cadeiras desde a espessura de 1 mm
- pode ser aplicado com uma faca
- autonivelante
- pode ser bombeado

- 1) Baseado no critério da GEV (Associação para Emissão controlada de materiais de instalação), classificado como EMICODE EC1 PLUS: emissões muito baixas
- 2) Com o selo "Blue Angel" para baixas emissões de materiais de instalação de acordo com DE - UZ 113
- 3) Emissões de acordo com leis Francesas
- 4) Produtos base cimento, baixo em cromatos
- 5) Atende os requisitos da comunidade Européia
- 6) Adequado para aquecimento sob o piso
- 7) Adequado para exposição em rodízios de móveis

Dados técnicos

Matéria-prima base:

Mistura especial de cimento/quartzo com aditivos plásticos especiais

Composição do material:

cimentos especiais
Cargas minerais
polímero em pó, redispersível
aditivos

Resistência do revestimento:	processamento não diluído até 10 mm
Mistura:	aprox. 6,0 l de água + 25 kg WAKOL Z 675
Tempo de processamento:	aprox. 30 minutos
Adequado para caminhar:	nach ca. 3 Stunden
Tempo de espera antes de instalar:	até 2 mm espessura de camada, depois de 24 horas até 5 mm espessura de camada, depois de 48 horas até 10 mm espessura de camada, depois de 72 horas
Tempo de estocagem:	6 meses; armazene num local seco e fresco, sele hermeticamente quaisquer sacos abertos e use o quanto antes
Classificação de acordo com EN 13813:	CT-C25-F6

Aplicação e consumo⁸⁾

Espátula ou faca aprox. 1,5 kg/m²/mm

8) Consumo é dependente da estrutura da superfície e da absorção do contra piso.

Contra pisos

O contra piso, bem como as condições de temperatura e umidade do ambiente, devem atender as necessidades e exigências das normas, regulamentos e boletins técnicos. Contra pisos devem estar devidamente secos, sólidos, nivelados e livres de rachaduras, sujeira e substâncias inibidoras de adesão. Use um procedimento mecânico adequado para remover as camadas de separação.

Sele piso de cimento, concreto de sulfato de cálcio, concrete e qualquer outro contra piso absorvente com WAKOL D 3004 Primer Concentrado, diluído 1:2 com água, ou com WAKOL D 3003 Primer em Dispersão. Sempre obedeça os tempos de secagem dos primers.

Concreto asfáltico fundido, novo, bem lixado e padronizado, não requer um primer. Sempre sele concreto asfáltico fundido, desgastado e mal lixado (de acordo com norma) com WAKOL D 3004 Primer concentrado, diluído 1: 1 com água, ou com WAKOL D 3003 Primer de dispersão.

Uso

Misture WAKOL Z 675 Composto Nivelante em um recipiente limpo com aproximadamente 6,0 l de água da torneira limpa e fria até ficar sem grumos. O dispositivo de mistura não deve exceder 600 rpm. Depois de repousar por aprox. 2 - 3 minutos, misturar o composto novamente de forma breve. Aplique o composto pronto com gotejador ou a espátula lisa, uniformemente ao contra piso na espessura da camada desejada. Antes de aplicar o composto nivelante, verifique se existe faixa de borda suficiente.

Proteja acamada de nivelante de luz direta do sol e tensões enquanto ele seca.

Trabalhe a segurança ambiental

Mantenha longe do alcance de crianças. Use luvas de proteção robustas e impermeáveis, bem como óculos de proteção e calças compridas! Durante o processamento e a secagem, garanta uma boa ventilação! Evite comer, beber e fumar durante a aplicação do produto e use luvas de proteção. Imediatamente e completamente lave os olhos e pele com água em caso de contato. Evite o contato prolongado da pele com o produto de pavimentação. Limpe partes da pele afetadas imediatamente e minuciosamente com água. Quanto mais tempo o produto de pavimentação fresco permanecer na pele, maior o perigo de lesões graves na pele. Caso o produto de pavimentação entre em contato com seus olhos, lave imediatamente com muita água e vá a um oftalmologista. Limpe as ferramentas com sabão e água imediatamente após o uso. Não permita que o produto entre no sistema de esgoto, corpos de água ou solo. Mantenha as crianças afastadas do produto de pavimentação fresco!

Condições de armazenamento: armazenar em local seco e fresco. Embalagens abertas devem ser imediatamente fechadas de forma hermética.

Informação para pessoas alérgicas está disponível no telefone +49 (0)6331/8001-311 ou no 08000148110.

Descarte

Apenas embalagens vazias são adequadas para reciclagem. Resíduo de material seco pode ser descartado como lixo doméstico.

Importante

Não aplique em temperaturas do piso abaixo de +15 ° C e temperatura ambiente abaixo de +18 ° C, assim como umidade ambiente preferencialmente entre 40 % e 65 %, máximo de 75 %. Toda a informação é baseada em aprox. 20 ° C e 50 % de umidade relativa do ar. Aqueça todos os materiais de instalação no devido tempo no local da obra.

Observe a espessura da camada 2 mm em contra pisos não absorventes.

O WAKOL Z 675 Composto Nivelante não é adequado para colagem posterior de piso em madeira.

Para aplicar o composto autonivelante em contra pisos de madeira que são rigidamente aparafusados ou colados à sub-base, use apenas o WAKOL Z 610 Composto nivelante, com redução de pó, WAKOL Z 615 Composto nivelante, com redução de pó, WAKOL Z 625 Composto nivelante, WAKOL Z 630 Composto nivelante ou WAKOL A 830 Composto nivelante em combinação com a WAKOL AR 114 Fibras de reforço.

Nós garantimos a alta qualidade uniforme de nossos produtos. Todos os dados são baseados em testes e muitos anos de experiência prática e se referem a condições padrão. A variedade dos materiais usados e as diferentes condições de cada obra, que estão além de nosso controle, impossibilita qualquer reclamação com base nesses dados.

Portanto, nós recomendamos fazer testes suficientes. Devem ser observados as instruções de instalações dos fabricantes dos pisos e as regulamentações vigentes. Teremos prazer em fornecer apoio técnico.

Essa informação técnica de 11.03.2024 substitui todas versões anteriores.