

WAKOL D 3110 Substanță de fixare a stratului modular

Informații tehnice

Domeniul de utilizare

Fixarea dispersiei pentru montarea

- pardoseli textile modulare
- Straturi cu design PVC cu autoșezare
- Straturi CV

fără refixare repetată pe suporturi absorbante și neabsorbante pregătite corespunzător în zona interioară.

Proprietăți speciale



1)



2)



3)



4)



5)



6)

- fără solvenți, corespunzător definiției din TRGS 610
- capabil de a fi încărcat direct
- fără amprente remanente la aplicarea adezivului
- timp lung de așezare în interior

1) Conform criteriilor GEV încadrat în clasa EMICODE EC1 PLUS: emisii extrem de reduse

2) Clasa de emisii conform legislației franceze

3) Materiale de montare de dispersie fără solvenți

4) Produs din domeniul construcțiilor a fost verificat în privința emisiilor conform principiilor DIBt: Wakol GmbH, 66954 Pirmasens

5) Adecvat pe încălzirea prin pardoseală

6) Adecvat pentru solicitarea prin role de scaun

Date tehnice

Baza de materii prime:

Dispersie de polimeri

Timp de ventilație:

aproximativ 20 minute pe suport absorbant,
aproximativ 35 minute pe suport neabsorbant

Timpul de așezare în interior:

aproximativ 24 ore

Agent de curățare:

Apă

Temperatura de depozitare: nu sub +5°C, sensibil la îngheț

Durata de depozitare: 12 luni la temperatura încăperii

Modul de aplicare și consumul⁷⁾

rolă de velur cu fire scurte 80 - 120 g/m²

pardoseli textile modulare
Strat cu design PVC cu autoșezare
Straturi CV

7) Consumul depinde de structura suprafeței și de capacitatea de absorbție a suportului.

Suporturi

Suportul, precum și condițiile climatice din încăperea trebuie să corespundă cerințelor din normele și normativele valabile. Suporturile trebuie să fie uscate durabil, ferme, plane, fără fisuri, impurități și substanțe care împiedică lipirea.

Șpäcluiți suporturile neregulate cu șape autonivelante corespunzătoare. Pentru obținerea de suprafețe netede, recomandăm tehnologia cu racletă.

Prelucrare

Agitați bine soluția de fixare înainte de utilizare. Aplicați uniform cu rola de velur pe suportul pregătit, lucrați din ambalaj și evitați formarea cuiburilor de substanță de fixare.

După timpul de aerisire corespunzător, așezați suportul în poziție de lucru și frecați bine.

După așezarea în poziție de lucru vălțuiți din nou întreaga suprafață cu rola articulată. Suprafața montată poate fi circulată și solicitată direct.

Indicații importante

Prelucrarea nu se va efectua la temperatura podelei sub +15 °C și temperatura încăperii sub +18 °C, iar umiditatea aerului din încăperea trebuie să fie de preferință între 40 % și 65 %, maximum până la 75 %. Pentru toate datele se consideră temperatura de aproximativ 20 °C și umiditatea relativă a aerului de 50 %.

Condițiile diferite ale climatului din încăperea determină timpi modifi cați.

În caz de climat rece, încălziți la timp toate materialele de montare în încăperea încălzită.

Garantăm calitatea constant înaltă a produselor noastre. Toate informațiile se bazează pe încercări și pe o experiență practică îndelungată și se referă la condiții normale. Diversitatea materialelor utilizate și condițiile de șantier variate, pe care nu le putem influența, exclud orice drepturi care ar putea deriva din aceste informații. De aceea, recomandăm încercări proprii suficiente. Se vor respecta manualele de montare ale producătorilor straturilor și normele și normativele aflate în vigoare la momentul respectiv. În plus, vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru consultanță tehnică.

Fișele de date ale produsului se găsesc în varianta cea mai actuală la www.wakol.com.

Odată cu apariția acestor informații tehnice din 14.02.2024, toate versiunile precedente își pierd valabilitatea.

Wakol GmbH
Bottenbacher Straße 30
D-66954
Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
Fax +49 6331 8001 890
www.wakol.com



Wakol GmbH
Industriestraße 5
A-6841
Mäder
Tel. +43 5523 64 700
Fax +43 5523 64 700 64
www.wakol.at

Wakol Adhesa AG
Schützengasse 28
CH-9410
Heiden
Tel. +41 31 9210 755
Fax +41 31 9212 968
www.wakoladhesa.ch

Wakol Foreco srl
A Via Kennedy 75
I-20010
Marcallo con Casone
Tel. +39 02 9761 939
Fax +39 02 97 253 021
www.wakolforeco.it

Loba-Wakol Polska Sp.z o.o.
ul. Sławęcińska 16, Macierzysz
PL-05-850
Ożarów Mazowiecki
Tel. +48 22 436 24 20
Fax +48 22 436 24 21
www.loba-wakol.pl

Lecol Chemie B.V.
Schutweg 6
NL-5145 NP
Waalwijk
Tel. +31 416 566 540
Fax +31 416 566 531
www.lecol.nl