

WAKOL MS 265 Adeziv pentru parchet, semi-elastic

Informații tehnice

Domeniul de utilizare

Adeziv rigid-elastic pentru parchet, monocomponent, pentru montarea

- Parchet tip mozaic conform DIN EN 13488
- Parchet lamelar așezat pe muchie conform DIN EN 14761, grosime de minimum 16 mm, lungime de maximum 200 mm
- Parchet tip baghetă conform DIN EN 13226
- Lamparchet 10 mm din lemn masiv conform DIN EN 13227
- Parchet multistrat conform DIN EN 13489
- Pardoseli din lemn masiv conform DIN EN 13226 și DIN EN 13990, până la maximum 18 cm lățime, esență de stejar până la maximum 20 cm lățime
- Pavaj din pavele din lemn RE/WE conform DIN 68702
- covoare de pardoseală din plută (așezate plan) conform ISO 3813, respectiv DIN EN 12104
- covoare de pardoseală din plută cu strat central HDF/MDF și strat de tragere în sens opus din plută

pe suporturi absorbante și neabsorbante pregătite corespunzător în zona interioară.

Proprietăți speciale



- fara continut de substante - agent de elasticitate
- fără solventi, corespunzător definiției din TRGS 610
- corespunde DIN EN ISO 17178
- fără apă - fără umflare a lemnului
- Pericol de rupere a rosturilor redus la minimum

1) Conform criteriilor GEV încadrat în clasa EMICODE EC1 PLUS: emisii extrem de reduse

2) Clasa de emisii conform legislației franceze

3) Materiale de montare, cu conținut de metoxisilan

4) Garanție legală Connected Systems în sistem cu lacurile LOBADUR și uleiurile LOBASOL avizate de Loba. Accesați <https://www.loba.de/en/products/connected-systems/>

5) Adecvat pe încălzirea prin pardoseală

6) Adecvat pentru solicitarea prin role de scaun

Date tehnice

Baza de materii prime:	Polimer cu silan modificat
Timpul de priză:	fără
Timpul de așezare în interior:	aproximativ 40 minute
Timpul de priză:	aproximativ 24 ore
Tratamentul suprafeței:	după 12 ore pe suport absorbant, după 24 ore pe suport neabsorbant
Agent de curățare:	Lavete pentru curățare WAKOL RT 5960 înainte ca adezivul să facă priză
Durata de depozitare:	12 luni în ambalajul închis
Temperatura de depozitare:	nu este sensibil la îngheț

Modul de aplicare și consumul⁷⁾

TKB A2	400-450 g/m ²	Pardoseli din plută
TKB B3	800-1000 g/m ²	Parchet tip mozaic parchet prefabricat de format mic
TKB B5	700-900 g/m ²	parchet prefabricat de format mare Pardoseli din plută pe element portant
TKB B11	1000-1200 g/m ²	Lamparchet Parchet lamelar așezat pe muchie Parchet tip baghetă parchet prefabricat de format mic Pavaj din pavele din lemn
TKB B13	1100-1300 g/m ²	parchet tip baghetă de format mare parchet prefabricat de format mare Pardoseli din lemn masiv
TKB B15	1400-1500 g/m ²	pardoseli din lemn masiv de format mare

7) Consumul depinde de structura suprafeței și de capacitatea de absorbție a suportului.

Suporturi

Suportul, precum și condițiile climatice din încăperea trebuie să corespundă cerințelor din normele și normativele valabile. Suporturile trebuie să fie uscate durabil, ferme, plane, fără fisuri, impurități și substanțe care împiedică lipirea.

Tratați preliminar mecanic șapele de sulfat de calciu conform prescripțiilor producătorului, respectiv conform normelor și normativelor valabile și aspirați bine. Dacă șapa este fără praf, parchetul poate fi lipit direct pe suport. Dacă este necesară o grunduire, pe șapele de ciment și de sulfat de calciu se poate utiliza WAKOL D 3055 Amorsa pentru parchet. Respectați timpul de uscare al grundului.

Pentru montarea straturilor de plută așezate plan sunt necesare suporturi plane, de aceea, șpäcluiți șapele aspre utilizând compuși de compensare Wakol corespunzători.

Prelucrare

Aplicați uniform pe suport cu șpaclul zimțuit, evitând formarea cuiburilor de adeziv.

Introduceți imediat prin glisare parchetul și apăsați bine. Asigurați o umectare suficientă a părții inferioare a lemnului.

Așezați straturile de plută în poziție de lucru și presați cu un dispozitiv manual cu rolă. Vălțuiți suprafețele montate din nou după 60 și 120 min. cu o rolă pentru covoare de pardoseală. Montați straturile de plută neașezate plan cu adeziv de contact pentru plută WAKOL D 3540.

După folosire, curățați sculele imediat cu lavete de curățare WAKOL RT 5960. După ce face priză, adezivul mai poate fi înlăturat doar mecanic.

Indicații importante

Prelucrarea nu se va efectua la temperatura podelei sub +15 °C și temperatura încăperii sub +18 °C, iar umiditatea aerului din încăperea trebuie să fie de preferință între 40 % și 65 %, maximum până la 75 %. Pentru toate datele se consideră temperatura de aproximativ 20 °C și umiditatea relativă a aerului de 50 %. În caz de climat rece, încălziți la timp toate materialele de montare în încăperea încălzită.

Adezivul în rostul parchetului trebuie evitat, deoarece se pot produce interacțiuni nedorite cu produsele de la tratamentul mecanic al suprafeței.

Noi recomandăm utilizarea adezivilor Wakol și produse LOBA, care sunt marcate cu simbolul Connected Systems și sunt adaptate reciproc.

Produsele din lamparchet din lemn masiv nu trebuie să depășească raportul grosime/lățime de 1:5.

Garantăm calitatea constant înaltă a produselor noastre. Toate informațiile se bazează pe încercări și pe o experiență practică îndelungată și se referă la condiții normale. Diversitatea materialelor utilizate și condițiile de șantier variate, pe care nu le putem influența, exclud orice drepturi care ar putea deriva din aceste informații. De aceea, recomandăm încercări proprii suficiente. Se vor respecta manualele de montare ale producătorilor straturilor și normele și normativele aflate în vigoare la momentul respectiv. În plus, vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru consultanță tehnică.

Fișele de date ale produsului se găsesc în varianta cea mai actuală la www.wakol.com.

Odată cu apariția acestor informații tehnice din 07.12.2020, toate versiunile precedente își pierd valabilitatea.