

WAKOL Z 635 Masă de egalizare

Informații tehnice

Domeniul de utilizare

Compuși de compensare cu nivel redus de tensionare, pe bază de ciment pentru compensarea diferențelor de nivel în grosimi de strat cuprinse între 1 - 10 mm sub

- Pardoseli textile
- straturi elastice
- Covoare de pardoseală din plută
- Parchet (grosimea stratului de minimum 3 mm)

în zona interioară.

Proprietăți speciale



1)



www.blauer-engel.de/uz113
emissionsarm
keimittelfrei
in der Wohnumwelt gesundheitlich
unbedenklich

2)



3)



4)



5)



6)



7)

- fără cromat conform REACH
- adecvat pentru rolele de scaun începând cu o grosime a stratului de 1,5 mm
- pot fi raclate
- cu autonivelare
- pot fi pompate

1) Conform criteriilor GEV încadrat în clasa EMICODE EC1 PLUS: emisii extrem de reduse

2) Marcat cu „Îngerul albastru” pentru materiale de montare cu emisii reduse conform RAL – UZ 113

3) Clasa de emisii conform legislației franceze

4) Produse cu conținut de ciment, fără cromat

5) Corespunde cerințelor Comunității Europene

6) Adecvat pe încălzirea prin pardoseală

7) Adecvat pentru solicitarea prin role de scaun

Date tehnice

Baza de materii prime:

Ciment special/amestec de cuarț cu adaosuri speciale de material plastic

Compoziția materialului:

Cimenturi speciale
materiale de umplură minerale
pulberi de polimeri redispersabili

Grosimea de aplicare:	Aditivi
Necesarul de apă:	prelucrare neîntinsă de la 1 până la 10 mm aproximativ 6,25 litri de apă + 25 kg WAKOL Z 635 Masă de egalizare
Timpul de prelucrare:	aproximativ 30 minute
Posibilitatea de acces cu piciorul:	după aproximativ 2,5 ore
Timpul de obținere a stării pregătite pentru montare:	grosime a stratului de până la 5 mm după 24 ore grosime a stratului de până la 10 mm după 72 ore sub parchet la 3 mm, cel mai devreme după 24 ore grosime a stratului de până la 5 mm după 48 ore grosime a stratului de până la 10 mm după 72 ore
Durata de depozitare:	6 luni; depozitare într-un loc răcoros și uscat, sacii desfăcuți se vor închide etanș și conținutul se va prelucra cât mai curând posibil
Temperatura de depozitare:	nu este sensibil la îngheț
Clasificarea conform EN 13813:	CT-C35-F7

Modul de aplicare și consumul⁸⁾

Șpaclu grosime a stratului de aproximativ 1,5 kg/m²/mm

8) Consumul depinde de structura suprafeței și de capacitatea de absorbție a suportului.

Suporturi

Suportul, precum și condițiile climatice din încăperea trebuie să corespundă cerințelor din normele și normativele valabile. Suporturile trebuie să fie uscate durabil, ferme, plane, fără fisuri, impurități și substanțe care împiedică lipirea. Straturile separatoare se vor înlătura prin măsuri mecanice adecvate.

Șapele de ciment, șapele de sulfat de calciu, betonul și celelalte suporturi absorbante se vor grundui cu concentrat de grund WAKOL D 3040, diluat 1:2 cu apă sau cu grund de dispersie WAKOL D 3035. Respectați timpii de uscare a grundurilor.

Șapele de asfalt turnat noi, presărate cu nisip, nu necesită grunduire. Grunduiți șapele de asfalt turnat folosite și necorespunzător presărate cu nisip (conform normei) cu concentrat de grund WAKOL D 3040, diluat 1:1 cu apă sau cu grund de dispersie WAKOL D 3035.

Prelucrare

WAKOL Z 635 Masă de egalizare se amestecă într-un recipient curat de malaxare cu aproximativ 6,25 l de apă curată, rece, de la rețeaua de alimentare, cu evitarea formării de bulgări. Turația malaxorului trebuie să fie de maximum 600 rot/min. După un timp de maturare de aproximativ 2 - 3 minute se amestecă din nou pentru scurt timp. Aplicați uniform masa amestecată cu ajutorul mistriei, mistriei de netezire sau racletei, respectând grosimea dorită a stratului la nivelul substratului. Înainte de începerea lucrărilor de șpăcluire, verificați dacă este disponibilă o bandă laterală cu dimensiuni suficiente.

Dacă se impune o a doua aplicare a masei de șpaclu, acesta trebuie efectuată în mediu umed, ceea ce înseamnă că al doilea strat este aplicat imediat după posibilitatea de circulare pe primul strat. Pe straturile de masă de șpaclu uscate se poate efectua o a doua aplicare a masei de șpaclu numai după aplicarea prealabilă de concentrat de grund WAKOL D 3040, diluat în proporție de 1:2 cu apă, sau de grund de dispersie WAKOL D 3035 și cu respectarea unui timp suficient de uscare. Feriți de expunerea directă la soare și curent de aer stratul de șpăcluire aflat în faza de formare a prizei.

Protecția muncii și mediului

A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Pe parcursul prelucrării și uscării asigurați o ventilație optimă! A se purta manusi de protecție. Evitați consumul de alimente, băuturi și fumatul pe parcursul prelucrării produsului. În cazul contactului cu ochii sau pielea, spălați imediat cu apă din abundență. Curățați sculele utilizând apă și săpun imediat după utilizare. Nu permiteți pătrunderea produsului în canalizare, apă sau sol. Pentru informații pentru persoane alergice, apălați +49 (0)6331/8001-311.

Eliminarea ca deșeu

Predați la centrele de reciclare numai ambalajele golite complet. Resturile de material pot fi eliminate în stare uscată ca deșeu menajer.

Indicații importante

Prelucrarea nu se va efectua la temperatura podelei sub +15 °C și temperatura încăperii sub +18 °C, iar umiditatea aerului din încăperea trebuie să fie de preferință între 40 % și 65 %, maximum până la 75 %. Pentru toate datele se consideră temperatura de aproximativ +20 °C și umiditatea relativă a aerului de 50 %.

În caz de climat rece, încălziți la timp toate materialele de montare în încăperea încălzită.

Pe suporturi neabsorbante 2 mm este necesară respectarea grosimii minime a stratului.

La efectuarea lucrărilor de șpăcluire cu o grosime de 5 mm a stratului pe șape legate cu sulfat de calciu, este permisă doar utilizarea grundului poliuretanic WAKOL PU 280. Vă rugăm să utilizați o fișă de date corespunzătoare.

Grosimea admisă a stratului pe asfalt turnat este de 5 mm, pentru grosimi superioare ale stratului se vor utiliza WAKOL A 830 Masă de egalizare.

Pentru aplicarea de mase de șpaclu pe suporturi din lemn fixate prin înșurubare de substrat sau lipite este admisă utilizarea exclusivă a WAKOL Z 615 Masă de egalizare, WAKOL z 625 Masă de egalizare, WAKOL Z 630 Masă de egalizare sau WAKOL A 830 Masă de egalizare în sistem cu WAKOL AR 114 Folie de armare.

WAKOL Z 635 Masă de egalizare înainte de montarea parchetului nu este permisă șlefuirea, pentru a se obține o aderență optimă.

Garantăm calitatea constant înaltă a produselor noastre. Toate informațiile se bazează pe încercări și pe o experiență practică îndelungată și se referă la condiții normale. Diversitatea materialelor utilizate și condițiile de șantier variate, pe care nu le putem influența, exclud orice drepturi care ar putea deriva din aceste informații. De aceea, recomandăm încercări proprii suficiente. Se vor respecta manualele de montare ale producătorilor straturilor și normele și normativele aflate în vigoare la momentul respectiv. În plus, vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru consultanță tehnică.

Fișele de date ale produsului se găsesc în varianta cea mai actuală la www.wakol.com.

Odată cu apariția acestor informații tehnice din 25.05.2020, toate versiunile precedente își pierd valabilitatea.